

SUPERMURALSTUCCO FRESH LEMON

Rev. 04 del 23/06/2010 Pag. 1 di 2
Scheda Tecnica n° 0409031000

Denominazione	SUPERMURALSTUCCO FRESH LEMON
Descrizione	Stucco rasante pronto in pasta
Generalità	Stucco in pasta pronto all'uso, ad elevato potere riempitivo ed altissima resa. Permette la rasatura di muri e soffitti grezzi o rifiniti, (superfici interne in calcestruzzo, gesso e legno) in maniera veloce e pulita; applicabile sia a spessore, tal quale come fornito, sia a strati sottili con l'aggiunta di una piccolissima quantità d'acqua. Si stende direttamente con spatola o taloscia. La facilità applicativa e la scorrevolezza della pasta permette un consumo bassissimo. Il prodotto è a lunga conservazione, anche dopo l'apertura; può essere richiuso e conservato, purchè non venga aggiunta acqua e corpi estranei. Durante la stesura e l'asciugamento dello stucco vengono liberate essenze di agrumi naturali rendendo l'ambiente gradevole all'olfatto.
Classificazione COV (Direttiva 2004/42/CE)	Questo prodotto è venduto per usi non regolamentati dal D.lgs n. 161/2006.
Preparazione delle superfici	SUPERFICI NUOVE Applicazione diretta senza preventiva preparazione, sempre a bassi spessori. SUPERFICI GIÀ VERNICIATE Applicazione di una mano di primer acrilico ELIOFOND, quindi procedere con la rasatura. Evitare elevati spessori.
Consigli per l'applicazione	Temperatura ambiente: min. 5°C / max. 35°C Umidità relativa: min. 35% / max. 85% Condizioni del supporto: Asciutto
Pezzature disponibili	20 Kg
immagazzinamento	<ul style="list-style-type: none">• Conservare il barattolo ben chiuso, in luoghi freschi e asciutti• Temperatura di conservazione: superiore a 5°C / inferiore a 35°C• Durata in magazzino: 12 mesi in condizioni ottimali di temperatura e umidità
Norme di sicurezza	Prodotto esente da etichettatura ai sensi del D. Leg.vo n° 65/03 Per ulteriori informazioni fare riferimento alla relativa scheda di sicurezza I contenitori vuoti o con leggere tracce di pellicola di prodotto residuo essiccato devono essere smaltite secondo le disposizioni locali.

SUPERMURALSTUCCO FRESH LEMON

Rev. 04 del 23/06/2010 Pag. 2 di 2
Scheda Tecnica n° 0409031000

Caratteristiche tecniche	Dati rilevati in laboratorio a 20°C e 65% di Umidità Relativa
Natura del legante	Polimeri naturali
Peso specifico al confezionamento	1.650 ÷ 1.670 gr/litro
Colore	Bianco
Aspetto del prodotto in barattolo	Pastoso
Viscosità di fornitura al collaudo	Tixotropico
pH dopo stoccaggio	6,2
Componenti	Uno
Grado di diluizione	Pronto all'uso
Tipo di diluente	acqua (solo per pulizia attrezzi)
Sistema di applicazione	Spatola, taloscia
Resa teorica	Variabile a seconda delle necessità (4 ÷ 6 mq/Kg per strato di prodotto)
Essiccazione	2 ÷ 4 ore
Intervallo per la carteggiatura	8 ÷ 10 ore
Sovraverniciabilità	min. 12 ore / max. 10 giorni
Aderenza	Ottima

LE PRESENTI INFORMAZIONI SONO BASATE SULLE MIGLIORI CONOSCENZE TECNICHE IN NOSTRO POSSESSO E RITENUTE CORRETTE ALLA DATA DI EMISSIONE DEL PRESENTE NOTIZIARIO. LE RACCOMANDAZIONI E I SUGGERIMENTI SOPRA RIPORTATI NON RAPPRESENTANO ALCUNA GARANZIA NON ESSENDO LE CONDIZIONI DI IMPIEGO SOTTO IL NOSTRO DIRETTO CONTROLLO. PER QUALUNQUE CHIARIMENTO O DELUCIDAZIONE IL NOSTRO PERSONALE TECNICO E' SEMPRE DISPONIBILE IN AZIENDA

Giuseppe Di Maria S.p.A. Sede Legale: Via Enrico Mattei, 4
90124 PALERMO (PA)
Tel. +39.091.391288 Fax. +39.091.391011
www.dimaria.it E-mail: dimaria@dimaria.it

